

ENDURECEDOR EPOXI 1 GL – TEKNO**Superficies alcalinas**

- Aplicar previamente dos manos de "Moistek" TEKNO.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX TEKNOCOLOR.

Acabado liso (sólo interiores)

- Aplicar el "Imprimante de Pared".
- Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Mural".
- Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido.
- Aplicar "Sellador de Pared".
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX TEKNOCOLOR.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o soplete.

TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	Entre 1 hora
Al tacto duro	4 - 6 horas
Repintado mínimo	4 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10°C a 50°C.
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
6. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- **Superficies nuevas** – "Imprimante de Pared".
- **Superficies alcalinas** – "Moistek" TEKNO.

ACABADOS RECOMENDADOS

- No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Presentación del producto
Balde de 20 lts. y 4 lts.
- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES EN SU USO

- No es inflamable.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- Estas deben incluir adecuada ventilación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

ENDURECEDOR EPOXI 1 GL - TEKNO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es una pintura mate de alta calidad a base de emulsión vinil acrílica.
- Su formulación balanceada le proporciona buen cubrimiento, fácil aplicación y deja una película suave, tersa, de buen acabado y muy lavable.
- Su **bajo olor** permite un mejor trabajo durante su aplicación y una más rápida disposición de los ambientes pintados.
- Se ofrece una amplia gama de colores vivos, modernos y muy combinables.
- Se recomienda como acabado de superficies interiores y exteriores de edificios, tiendas comerciales, residencias, muros de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo y madera.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate
Color	Según cartilla de colores (*)
Sólidos en volumen	36 ± 4 %, según color (sin incluir tonos de acento)
Sólidos en peso	52 ± 5 %, según color
Peso específico	5.3 ± 0.4 según color
Rendimiento teórico	57 m ² a una mano
N° de manos	Dos (**)
Diluyente	Agua potable

(*) Todos los colores pueden mezclarse entre sí y además pueden mezclarse con Blanco Combinación para obtener tonos más claros de cada color mostrado en cartilla.

(**) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de manos.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas

- Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplicar el "Imprimante de Pared".
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX TEKNOCOLOR.

Superficies con pintura en buen estado

- Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
- Matear la superficie usando lija al agua #120.
- Aplicar "Sellador de Pared".
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX TEKNOCOLOR.

Superficies con pintura en mal estado

- Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite.
- Aplicar dos manos de "Sellador de Pared".
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX TEKNOCOLOR.

