FICHA TÉCNICA

SELLADOR CPP 1 GALÓN

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación del sellador se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase del CPP Sellador y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua hasta que se pueda aplicar sin defectos, use 1 volumen de agua por 2 volúmenes de CPP Sellador.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa del CPP Sellador si se requiere o la capa de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Se aplica sobre superficie con pintura antigua.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 3.8 ± 0.2 Kg. según color
Presentación envase: 1Gl
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 24 meses
Código único de identificación:1014

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Última revisión: 01/12/2021

FICHA TÉCNICA

SELLADOR CPP 1 GALÓN

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Complementa tu pintando y logra un acabado perfecto. Gracias a su fórmula de resina látex, promueve la adherencia entre las capas de pintado.

USOS TÍPICOS

- Para sellar paredes de concreto, Dry wall, Super board, super placa con pintura antigua, pastas o temple.
- Paredes exteriores e interiores

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base Látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Transparente
- **COMPONENTES:** Uno
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 8% ± 1%, según color
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **NÚMERO DE CAPAS:** Uno o dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 24 m^2 /galón. a 1 capa
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones deaplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE *(SEGÚN CORRESPONDA)*

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
- ✓ Matear la superficie usando lija al agua # 120.
- ✓ Aplicar CPP Sellador.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo.
- ✓ Dejar secar.
- ✓ Aplicar CPP Sellador.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.